ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2024

Vyhlásené: 5. 12. 2024 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah dokumentu je právne záväzný.

336

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 21. novembra 2024,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 119/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 50 zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 119/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov sa mení takto:

1. V § 13 ods. 1 písm. a) sa číslo „0,5“ nahrádza číslom „1“.
2. V § 13 ods. 1 písm. b) sa číslo „2“ nahrádza číslom „3“.
3. V § 13 ods. 2 sa vypúšťajú slová „zodpovednostnou značkou a“.
4. § 16 znie:

„§ 16

(1) Rýdzosť zlatých mincí sa určuje kupelačnou metódou podľa technickej normy[1]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Určená rýdzosť sa uvádza s presnosťou na 0,1 ‰.

(2) Rýdzosť strieborných mincí sa určuje potenciometrickou titráciou podľa technickej normy[2]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Určená rýdzosť sa uvádza s presnosťou na 1 ‰.

(3) Rýdzosť platinových mincí sa určuje gravimetrickou metódou podľa technickej normy[3]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Určená rýdzosť sa uvádza s presnosťou na 0,1 ‰.

(4) Rýdzosť paládiových mincí sa určuje gravimetrickou metódou podľa technickej normy[4]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Určená rýdzosť sa uvádza s presnosťou na 1 ‰.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 4 znejú:

„[1]) STN EN ISO 11426 Klenoty a vzácne kovy. Stanovenie zlata. Kupelačná metóda (skúška tavením) (ISO 11426) (42 0651).

[2]) STN EN ISO 11427 Klenoty. Stanovenie striebra v klenotníckych zliatinách striebra. Odmerná (potenciometrická) metóda s bromidom draselným (ISO 11427) (42 0656).

[3]) STN EN ISO 11210 Klenoty a vzácne kovy. Stanovenie platiny. Gravimetrická metóda vyzrážaním s chloridom amónnym (ISO 11210) (42 0661).

[4]) STN EN ISO 11490 Klenotníctvo a drahé kovy. Stanovenie paládia. Gravimetria s použitím dimetylglyoxímu (ISO 11490) (42 0663).“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2024.

Denisa Saková v. r.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska 71, 813 11 Bratislava,
tel.: +421 2 888 91 864, +421 2 888 91 865, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.